

Varilla Tig ER-316L

Soldadura Aporte TIG Inoxidable

Características Principales.

- Mejor resistencia a la corrosión que KTS-316. Ideal para soldar acero AISI 316L.

Posiciones de Soldadura.

Todas las posiciones.

Conformidad.

AWS ER316L
JIS YS316L
EN W 19 12 3 L

DIÁMETROS / CAJAS.

SAP	Diámetro pulg. (mm)	Envases (Kg)
10057	1/6 (1.6)	5 Kg
10059	3/32 (2.4)	5 Kg
10060	1/8 (3.2)	5 Kg

PROPIEDADES MECÁNICAS.

	Gas Soldador	Fuerza de rendimiento N/mm2	Resistencia a la tracción N/mm2	Elongación %
Resultado Típico	Ar	380 (39)	550 (56)	40

COMPOSICIÓN QUÍMICA.

	C%	SI%	Mn%	Cr%	Ni%	Mo%
Resultado Típico	0.02	0.42	1.91	19.10	12.60	2.60